

	Warunki Techniczne	Nr	WT-2009/LP-50
	WOSKOP	Nr Wyd.	4
		Data (ostatniej aktualizacji)	14.01.2013

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot WT. Przedmiotem WT jest WOSKOP otrzymywany w procesie komponowania gaczy parafinowych, parafin rafinowanych z woskiem syntetycznym.

1.2 Zakres stosowania przedmiotu WT. WOSKOP stosowany jest jako składnik mieszanki gumowej zabezpieczający produkt gotowy przez działaniem światła i ozonu, zapewnia trwałość barwy oraz zapobiega złuszczeniu się gumy.

2. OZNACZENIE

2.1 Przykład oznaczenia:

WOSKOP

WT – 2009/LP-50

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1 Wymagania i metody badań - według tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania i badania obowiązujące dla każdej partii wyrobu.

Wymagania	Jednostki	WOSKOP Wartość parametru	Metody badań
1	2	3	4
a) Temperatura krzepnięcia	°C	61-67	PN-C-04018:1977
b) Temperatura zapłonu (t.o.)	°C	min. 200	PN-EN ISO 2592:2008
c) Zawartość oleju	%	max. 2,5	PN-C-04160:1980
d) Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych i wody	-	nie zawiera	PN-C-96115:1974
e) Lepkość kinematyczna w 100°C	mm ² /s	Oznaczać, podawać w atęście	PN-EN ISO 3104:2004
f) Odczyn wyciągu wodnego	-	obojętny	PN-C-04064:1984

3.2 Pobieranie próbek. Wykonywać według PN- EN ISO 3170:2006 zgodnie z obowiązującym harmonogramem poboru próbek.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1 Pakowanie. WOSKOP jest konfekcjonowany w następujący sposób:

- luzem w ogrzewanych zbiornikach,
- garnulat w workach po 20 kg na palecie 600 kg,
- tafle w kartonach o wadze 24 kg,
- tafle na palecie (1000 kg),
- karton 20 kg,
- pastylki w workach polietylenowych 20 kg.

Powyższy sposób konfekcjonowania i opakowania jest zgodny z zasadami przewozu przetworów naftowych ustalonych w krajowych i międzynarodowych przepisach transportowych.

Dopuszcza się również stosowanie innego rodzaju opakowań uzgodnionych wcześniej między producentem, odbiorcą i przewoźnikiem.

Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą, co najmniej:

- a) nazwę lub znak producenta,
- b) oznaczenie wg punktu 2,
- c) masę netto lub objętość,
- d) datę produkcji,
- e) numer kontrolny.

4.2 Przechowywanie. WOSKOP powinien być przechowywany w opakowaniach zamkniętych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem słońca, chroniących produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze nie przekraczającej 25°C.

4.3 Transport. WOSKOP nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR/RID.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1 Instytucja opracowująca WT - Polwax S.A.

5.2 Normy i dokumenty związane

PN-EN ISO 3170:2006 Ciekłe produkty naftowe – Ręczne pobieranie próbek.

Pozostałe normy związane podano w tablicy 1.

Sprawdził


.....
(Szeł Biura Technologii i Rozwoju)

Zatwierdził

WICEPREZES ZARZĄDU

.....
Jacek Stelmach
(Dyrektor Jednostki Biznesu Parafin)