

 Parafiny przemysłowe Polwax S.A.	Warunki Techniczne	Nr	WT-2019/LP-106
	ALPACKWAX G	Nr Wyd.	2
		Data (ostatniej aktualizacji)	11.09.2025

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot WT. Przedmiotem WT jest ALPACKWAX G otrzymywany w procesie komponowania odpowiednich produktów naftowych z odpowiednimi dodatkami.

1.2 Zakres stosowania przedmiotu WT. ALPACKWAX G jest stosowany jako wosk do usuwania piór drobiu szczególnie trudnego w odpierzaniu jak np. gęsi i kaczki. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.

2. OZNACZENIE

2.1 Przykład oznaczenia:

ALPACKWAX G

WT – 2019/LP-106

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1 Wymagania i metody badań – według tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania i badania obowiązujące dla każdej partii wyrobu.

Wymagania	Jednostki	ALPACKWAX G wartość parametru	Metody badań
1	2	3	4
a) Temperatura krzepnięcia	°C	60 - 75	PN-ISO 2207:2011
b) Temperatura kroplenia	°C	60 – 75	PN-EN ISO 6244:2012
c) Temperatura zapłonu (t.o.)	°C	min. 200	PN-EN ISO 2592:2017-10
d) Penetracja w 25°C	1/10 mm	max. 40	PN-C-04313:2018-02
e) Lepkość kinematyczna w 100°C	mm ² /s	min. 11,00	PN-EN ISO 3104:2004
f) Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych i wody	-	Nie zawiera	PN-C-96115:1974
g) Zapach	-	Oznaczać podawać w atęście	ASTM D 1833

3.2 Pobieranie próbek. Wykonywać według PN-EN ISO 3170:2006 zgodnie z obowiązującym harmonogramem poboru próbek.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1 Pakowanie. ALPACKWAX G jest konfekcjonowany w następujący sposób:

- kartony ok. 20 kg; maksymalnie 40 kartonów na palecie,
- tafle na paletach 300-500 kg, poszczególne warstwy tafli oddzielone są papierem silikonowanym.

Powyższy sposób konfekcjonowania i opakowania jest zgodny z zasadami przewozu przetworów naftowych ustalonych w krajowych i międzynarodowych przepisach transportowych.

Dopuszcza się również stosowanie innego rodzaju opakowań uzgodnionych wcześniej między producentem, odbiorcą i przewoźnikiem.

Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą, co najmniej:

- a) nazwę producenta,
- b) adres producenta,
- c) oznaczenie wg punktu 2,
- d) masę netto lub objętość,
- e) datę produkcji,
- f) numer kontrolny.

4.2 Przechowywanie. ALPACKWAX G powinien być przechowywany w opakowaniach zamkniętych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem słońca, chroniących produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. Okres przechowywania (tzw. Shelf Life) produktu przechowywanego zgodnie z powyższymi wytycznymi wynosi 3 lata.

4.3 Transport. ALPACKWAX G nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR/RID.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1 Instytucja opracowująca WT: Polwax S.A.

5.2 Normy i dokumenty związane

PN-EN ISO 3170:2006 Ciekłe produkty naftowe – Ręczne pobieranie próbek.

Pozostałe normy związane podano w tablicy 1.

Sprawdził:

SZEF BIURA TECHNOLOGII



Mateusz Kłaczek
Szef Biura Technologii

Zatwierdził:

DYREKTOR OPERACYJNY



Piotr Jodłowski
Dyrektor Operacyjny